

مقایسه سرعت رشد، بیومتری الیاف چوبی و قدرت تطبیق پذیری جمعیت‌های مختلف گز شاهی (*Tamarix aphylla* L.) کاشته شده در گرمسار

حمیدرضا یاوریان^۱، رضا اولادی^{۲*}، محمدحسین صادق‌زاده حلاج^۳ و کامبیز پورطهماسی^۴

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

۲- دانشیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران، پست الکترونیک: oladi@ut.ac.ir

۳- کارشناس پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

۴- استاد، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

تاریخ دریافت: شهریور ۱۳۹۹ تاریخ پذیرش: بهمن ۱۳۹۹

چکیده

درخت گز شاهی، گونه‌ای مقاوم به خشکی است که از نظر زیست-محیطی مهم بوده و چوب آن در برخی کشورها کاربرد تجاری دارد. هدف از این پژوهش مقایسه جمعیت‌های گوناگون این گونه از نظر میزان رشد قطری (پهنای حلقه رویش)، توان سازگاری فیزیولوژی (ویژگی‌های آوندی) و ویژگی‌های کاربردی چوب (بیومتری الیاف) بود. بررسی بر روی پایه‌های ده‌ساله از شش جمعیت این گونه انجام شد که پیش‌تر از مناطق مختلف ایران (قم، کاشان، خاش، زابل، گرمسار و یزد) گردآوری و در گرمسار کاشته شده بودند. نتایج نشان داد که جمعیت گرمسار بیشترین قطر و رشد عرضی را در بین جمعیت‌ها دارد. این جمعیت با کوچک نگه‌داشتن آوندها و در عوض افزایش چشم‌گیر تعداد آنها بهترین راهبرد را برای سازگاری با اقلیم سرد و خشک از خود نشان داد. همین امر دلیل رشد بهتر عرضی آن نیز بوده است. با آنکه ویژگی‌های بیومتری الیاف و نسبت‌های کاغذسازی بین جمعیت‌ها اختلاف آماری معنی‌داری نشان داد اما این اختلاف‌ها آنقدر فاحش نبودند که در عمل تأثیر مهمی در کیفیت کاغذ حاصل داشته باشند. از این رو، با توجه به اینکه جمعیت یزد از نظر پارامترهای کاغذسازی کیفیت بهتری داشت ولی گزینش جمعیت برتر برای این صنعت تنها با اتکا بر بیومتری الیاف درست نبوده و باید به ویژگی‌های دیگر مانند حجم چوب تولیدی، سازگاری با رویشگاه و میزان زنده‌مانی نهال‌ها اهمیت بیشتری داد. همبستگی مثبت یافت شده بین پهنای حلقه‌های رویشی و طول الیاف از منظر زراعت چوب بسیار مطلوب است، زیرا تیمارهایی که به افزایش سرعت رشد می‌انجامند، درعین‌حال ویژگی‌های الیاف را نیز بهبود خواهند بخشید. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که جمعیت گرمسار بهترین گزینه برای کاشت و پرورش گز شاهی از نظر تطبیق‌پذیری با محیط و زراعت چوب است.

واژه‌های کلیدی: پروونانس، توارث‌پذیری، آوند، اکوفیزیولوژی، زراعت چوب، تفاوت ژنتیکی

مقدمه

گونه‌های تند رشد را نشان می‌دهد. یکی از این گونه‌ها صنوبر می‌باشد که به دلیل میزان رشد بالا و سازگاری با اقلیم‌های مختلف دارای ارزش اقتصادی فراوان بوده و عمده زراعت چوب در ایران در دهه گذشته براساس این گونه بوده است؛

کاهش سطح جنگل‌های خزری ایران و سیاست‌های کشور برای کاهش بهره‌برداری از جنگل‌ها از یکسو و افزایش نیاز صنایع به چوب خام از سوی دیگر، ضرورت زراعت چوب با

تخته‌خرده چوب (Zheng *et al.*, 2006)، کوره‌های اکسیداسیون و احیاء معادن، صندوق‌سازی و ساخت درب و پنجره را دارد (Nourbakhsh *et al.*, 2000). ویژگی‌های فیزیکی و مقاومت‌های مکانیکی چوب گز شاهی فوق‌العاده نیست (Mantanis & Birbilis, 2010)؛ با این حال، از منظر کیفیت لیاف چوبی، قابل مقایسه با پهن‌برگان سبک و تندرشد بوده (Oladi *et al.*, 2017) و در سال‌های اخیر، استفاده از آن در صنایع سلولزی نیز مورد توجه قرار گرفته است (Al-Mefarrej *et al.*, 2014).

در پهن‌برگان، پژوهش‌های متعددی در مورد تفاوت بین‌گونه‌ای از نظر ویژگی‌های بنیادین و کاربردی چوب انجام شده است ولی اطلاعات در مورد تغییرات درون‌گونه‌ای آن اندک است. با این حال، این گونه اطلاعات برای برآورد ظرفیت تطبیق‌پذیری جمعیت‌های درختی با افزایش شدت و توان خشکی اقلیم و همچنین تفسیر فیزیولوژی این تطابق لازم است (Hajek *et al.*, 2016). علاوه بر این، کنترل مؤثر و بهینه‌سازی کیفیت چوب حاصل از درختان دست‌کاشت مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر ویژگی‌های کاربردی چوب از منظر عوامل ژنتیکی و اقلیمی است (Pan *et al.*, 2018). یکی از مهمترین شیوه‌های درک این مسئله، انتخاب جمعیت/ژنوتیپ‌های گوناگون یک گونه و پرورش آنها در مزرعه کنار هم و انتخاب جمعیت/ژنوتیپ برتر از نظر اکوفیزیولوژی و یا کیفیت چوب است (Zeltniš *et al.*, 2018). از این منظر پژوهش‌های متعددی بر روی پرووانس‌های گوناگون سوزنی‌برگان تجاری مانند کاج انجام شده (Blumenrother *et al.*, 2011) ولی پژوهش‌ها بر روی پهن‌برگان مناطق معتدله به مراتب کمتر بوده و بر روی پهن‌برگان سازگار با خشکی مانند گز شاهی، پژوهش‌ها انگشت‌شمارند. بررسی ویژگی‌های چوب گز شاهی در نقاط مختلف دنیا نشان می‌دهد، با توجه به اینکه چوب آن خیلی با کیفیت نیست (Mantanis & Birbilis, 2010) ولی زیست‌توده خوبی برای صنایع خمیر و کاغذ محسوب می‌شود (Al-Mefarrej *et al.*, 2014; Oladi *et al.*, 2017). با توجه به گسترش جمعیت‌های مختلف گز شاهی در مناطق مرکزی

با این حال گونه صنوبر نیاز آبی بالایی دارد و در اقلیم‌های گرم و خشک قابلیت کشت ندارد. با توجه به روند خشک‌سالی و کمبود آب در ایران، استفاده از این گونه برای زراعت چوب مورد چالش قرار گرفته است و محدود به مناطقی شده که از نظر مدیریت منابع آبی مشکل چندانی ندارند. گونه‌های دیگری برای زراعت چوب وجود دارند مانند پالونیا و اکالیپتوس که هریک به دلایلی چندان مورد استقبال زارعان چوب قرار نگرفته‌اند. از این رو معرفی گونه تند رشدی که نیاز آبی کمی داشته و مناسب اقلیم‌های گرم و خشک باشد ضروری به نظر می‌رسد.

یکی از عناصر قابل توجه درختی و درختچه‌ای که با سخت‌ترین شرایط اقلیمی سازش داشته و در خشک‌ترین نقاط ایران کم‌وبیش بیشه‌هایی تشکیل می‌دهد، انواع درخت گز (*Tamarix*) می‌باشد. گزها گیاهانی شورپسند هستند که به‌طور معمول به‌صورت بوته‌هایی با چند ساقه و شاخه‌های باریک و بلند رشد می‌کنند. ۳۶ گونه گز در ایران رشد می‌کنند که بیشترشان بوته‌ای شکل‌اند ولی درختان گز بلندی مانند گز شاهی نیز یافت می‌شود (Sagheb Talebi *et al.*, 2014). درختان و درختچه‌های گز، گیاهان کم‌توقعی هستند که حتی در شرایط نامتعارف آب و خاک به حیات و رشد خود ادامه می‌دهند. پژوهش‌های انجام شده مؤید ظرفیت بالای این گونه در زنده‌مانی و تولید در اراضی شور و حتی در آبیاری به‌وسیله پساب‌های صنعتی می‌باشد (Coats, 2005).

درخت گز شاهی از نظر زیست-محیطی مهم بوده و ساقه و چوب آن در برخی کشورها و برخی مناطق ایران، کاربرد سنتی یا تجاری دارد (Dykstra, 2010; Sagheb Talebi *et al.*, 2014). این گونه به دلیل رشد سریع و سیستم ریشه‌ای عمیق و گسترده، مانع از جابه‌جایی ماسه‌ها شده و از این طریق جلوی فرسایش خاک و حرکت ماسه‌های روان را می‌گیرد. به همین دلیل در مناطق کویری کشت می‌شود. چوب گونه‌های درختی گز نیز از دیرباز کاربرد صنعتی داشته است. چوب گز، بافت ریزی داشته، روشن بوده و قابلیت پرداخت خوبی دارد (Benson & Darrow, 2013). چوب این گونه قابلیت استفاده در انواع صنایع وابسته به چوب مانند

کاغذسازی از میان جمعیت‌های مورد بررسی گز شاهی معرفی خواهد شد.


مواد و روش‌ها

نمونه‌برداری

پایه‌هایی از جمعیت‌های مختلف گز شاهی از شش منطقه مختلف ایران (قم، کاشان، خاش، زابل، گرمسار و یزد) گردآوری و به‌روش قلمه زدن در ایستگاه تحقیقات بیابان در جنوب گرمسار کاشته شدند. این ایستگاه در ۳۵ درجه و ۷ دقیقه شمالی و ۵۲ درجه و ۲۹ دقیقه شرقی و ارتفاع تقریبی ۸۰۰ متر از سطح دریا واقع شده است. میانگین دما و مجموع بارش سالیانه منطقه به ترتیب ۲۰/۵ درجه سانتی‌گراد و ۹۹/۴ میلی‌متر می‌باشد (ایستگاه هواشناسی گرمسار؛ دوره ۱۳۹۷-۱۳۸۸). اقلیم منطقه بیابانی بوده و دوره خشک حدود ۸ ماه است (Sadeghzadeh et al., 2015). سن جمعیت‌های کاشته شده در ایستگاه گرمسار در زمان نمونه‌برداری ۱۰ سال بود. از هر جمعیت، سه پایه انتخاب شد و از ارتفاع ۵۰ سانتی‌متری سطح زمین، دیسکی به ضخامت تقریبی ۱۰ سانتی‌متری از هر پایه بریده شد. در آزمایشگاه، دیسک ۱۰ سانتی‌متری به چهار دیسک کوچک‌تر دو سانتی‌متری برش داده شد. از یکی از دیسک‌ها، برای اندازه‌گیری پهنای حلقه رویش، از دومی برای بررسی ویژگی آوندی و از دیسک سوم برای وابری الیاف استفاده و یک دیسک برای ذخیره حفظ شد.

و بیابانی کشور ممکن است بین ویژگی‌های چوب و بیومتری الیاف این جمعیت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود داشته باشد؛ به‌طوری‌که در مورد جمعیت‌های مختلف شاهدانه این مسئله به اثبات رسیده است (Saadati et al., 2015). با توجه به اینکه اطلاعاتی از ویژگی‌های الیاف و چوب گز شاهی در ایران در دسترس است (Nourbakhsh et al., 2000; Oladi et al., 2017) و بیومتری الیاف گونه‌های مختلف گز نیز در ایران با هم مقایسه شده‌اند (Hoseinzadeh et al., 1997) ولی تاکنون پژوهشی تفاوت‌های احتمالی بین جمعیتی این گونه را مورد بررسی قرار نداده است. از این‌رو هدف از این مطالعه بررسی بیومتری الیاف چوبی و ویژگی‌های آوندی در شش جمعیت برگزیده گز شاهی و معرفی بهترین جمعیت از نظر سرعت رشد و ویژگی‌های الیاف است.

در این پژوهش پس از وابری الیاف، ویژگی‌های بیومتری الیاف شامل طول فیبر، پهنای فیبر، ضخامت دیواره فیبر و پهنای حفره فیبر و با بررسی برش‌های میکروسکوپی، ویژگی‌های آوندی شامل کل سطح عناصر آوندی، میانگین سطح حفره‌های آوندی، تخلخل و فراوانی آوندها و قطر و رویش عرضی (پهنای حلقه رویش) اندازه‌گیری و با روش‌های آماری با هم مقایسه خواهند شد. همچنین با استفاده از نسبت‌های بیومتری الیاف (نسبت‌های کاغذسازی)، مناسب‌ترین جمعیت برای




شکل ۱- مقطع عرضی نمونه‌ها برای اندازه‌گیری پهنای حلقه‌های رویشی (خطوط آبی، مرز تقریبی حلقه‌های رویشی است که برای راحت دیده‌شدن از سوی مخاطب با خودکار ترسیم شده‌اند).

زیر استریومیکروسکوپ مشخص گردید (شکل ۱). عکس‌ها به نرم‌افزار ImageJ منتقل شد و در آنجا پهنای سه حلقه رویشی انتهایی از پوست به مغز در هر دیسک -در دو سمت- مورد بررسی قرار گرفت (سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷). برای اطمینان از درستی تشخیص مرز حلقه‌های رویش -به‌ویژه حلقه‌های باریک‌تر نزدیک پوست- حلقه‌های رویشی شناسایی شده روی مقاطع اسکن شده با مقاطع میکروسکوپی تهیه شده (بخش بعدی) نیز تطابق داده شدند.

اندازه‌گیری قطر ساقه و رویش عرضی (پهنای حلقه‌های رویش)

دیسک‌ها با درجات متوالی سمباده‌های زبر تا نرم صاف و مقطع عرض آنها توسط اسکنر با قدرت تفکیک ۶۰۰ dpi اسکن شد. تصاویر به نرم‌افزار ImageJ منتقل و اندازه‌گیری قطر پایه‌ها بر روی آنها انجام گردید. قطر بزرگ و کوچک هر ساقه اندازه‌گیری شد. سپس باریکه‌هایی از دیسک‌ها تهیه و پس از صاف کردن سطح آنها، مرز حلقه‌های رویشی در آنها



شکل ۲- مقطع عرضی میکروسکوپی (الف) برای اندازه‌گیری ویژگی‌های آوندی و الیاف وبری شده (ب تا ه) گونه گز شاهی؛ ب: تصویر گرفته شده برای اندازه‌گیری طول الیاف که در آن فیبرها (F)، آوندها (V) و پارانشیم‌ها (P) دیده می‌شوند؛ ج تا ه: تصاویر گرفته شده برای اندازه‌گیری پهنای و ضخامت دیواره فیبر؛ د: فیبر با دیواره ضخیم؛ ه: فیبر با دیواره نازک

لیگنین زدایی شده و وابری انجام شد. سپس با استفاده از سافرانین ۱٪، رنگ آمیزی شده و برای مشاهدات میکروسکوپی روی لام قرار گرفتند. برای عکس برداری از لام های آماده شده در زیر میکروسکوپ، از دوربین متصل به رایانه Dino-lite استفاده شد. عکس های گرفته شده (شکل های ۲-ب تا ه) به نرم افزار ImageJ 1.46r منتقل و بدین ترتیب ویژگی های بیومتری الیاف چوبی شش جمعیت گرشاهی شامل طول فیبر (L) به میلی متر، پهنای فیبر (D)، ضخامت دیواره فیبر (P) و پهنای حفره فیبر (C)، هر سه به میکرومتر با سه تکرار (پایه) برای هر جمعیت، اندازه گیری شدند. در بررسی بیومتری الیاف برای هر ویژگی دست کم ۳۰ فیبر از سه تا پنج لام متفاوت مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفت.

همچنین براساس میانگین داده های خام بیومتری الیاف، نسبت های بیومتری الیاف (نسبت های کاغذسازی) به شرح زیر برای هر جمعیت محاسبه شد.

$$\text{رابطه (۱)} \quad \frac{2P}{C} \times 100 = \text{نسبت رانکل}$$

رابطه (۲)

$$\frac{C}{D} \times 100 = \text{ضریب نرمش یا انعطاف پذیری}$$

رابطه (۳)

$$\frac{L}{D} \times 1000 = \text{نسبت لاغری یا درهم رفتگی}$$

بررسی های آماری

با استفاده از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه، معنی دار بودن اختلاف ویژگی ها (ویژگی های آوندی ساقه، بیومتری الیاف و رویش عرضی) بین جمعیت های مختلف در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. گروه بندی با کمک آزمون دانکن انجام گردید. برای بررسی ارتباط بین میانگین قطر ساقه و میانگین پهنای حلقه های رویشی سه سال آخر، از همبستگی پیرسون بین این دو مؤلفه رویشی استفاده شد. همچنین همبستگی بین ویژگی های آناتومی نیز با آزمون پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت.

اندازه گیری ویژگی های آوندی

ویژگی های آوندی چوب از روی مقاطع میکروسکوپی عرضی استخراج شدند. از دو سمت باریکه ها، مکعب هایی که حاوی سه حلقه های رویشی انتهایی بودند به وسیله مغار و چکش جدا شدند. سپس نمونه ها برای نرم شدن، به مدت ۲۴ ساعت در آب مقطر قرار داده شدند. در ادامه، با استفاده از میکروتوم GSL1، برش هایی با ضخامت تقریبی ۱۵ میکرومتر از نمونه ها گرفته شد. برش ها در آب ژاول رنگ بری با آب مقطر شستشو داده شده و با سافرانین ۱٪ رنگ آمیزی گردیدند. برای خارج شدن رنگ اضافی و آب گیری، برش ها به ترتیب با الکل ۷۰، ۹۰ و ۹۶ درصد شستشو شدند. بعد از شستشو، برش ها با کمک چسب اتلان بر روی لام تثبیت شده و برای خشک شدن به مدت ۲۴ ساعت در اجاق با دمای ۶۰ درجه سانتی گراد قرار گرفتند (Gärtner & Schweingruber, 2013).

برای عکس برداری از لام های آماده شده در زیر میکروسکوپ، از دوربین متصل به رایانه Dino-lite استفاده شد (شکل ۲-الف). عکس های گرفته شده به نرم افزار ImageJ 1.46r منتقل و ویژگی های آوندی شامل میانگین مساحت آوندها، تعداد آوند در واحد سطح، تخلخل (مجموع سطح حفره های آوندی به درصد) و فراوانی آوند در دو حلقه رویشی انتهایی (سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) برای دو سمت ساقه به تفکیک محاسبه شد. بعد از میانگین گیری دو سمت، عدد حاصل به عنوان معرف آن پایه در تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش، شش جمعیت و در هر جمعیت سه تکرار (پایه) بررسی شدند.

اندازه گیری بیومتری الیاف


واری الیاف با بهره گیری از روش Franklin (۱۹۴۵) انجام شد. ابتدا تراشه هایی به وسیله چکش و مغار یا تیغ جراحی از حلقه های رویشی سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در دو سمت ساقه به تفکیک تهیه شدند. تکه های بدست آمده از دو سمت هر سال رویشی با هم مخلوط و به داخل لوله آزمایش منتقل و در آنجا با استفاده از محلول ۱:۱ استیک اسید و پراکسید هیدروژن

نتایج

رویش عرضی

میانگین قطر ساقه و پهنای سه حلقه آخر رویشی جمعیت‌های مختلف گز شاهی در شکل ۳ آمده است. اختلاف بین میانگین قطر ساقه جمعیت‌ها در سطح ۰.۹۵٪ معنی‌دار بود ($F = 2/89$; $p = 0/03$). جمعیت گرمسار و خاش به ترتیب بیشترین و کمترین قطر ساقه را داشتند. البته اختلاف بین میانگین سه‌ساله پهنای حلقه‌های رویشی بین جمعیت‌ها از نظر

آماري معنی‌دار نبود ($F = 1/27$; $p = 0/29$). با این حال، جمعیت گرمسار به‌طور واضحی از دیگر جمعیت‌ها حلقه‌های پهن‌تری داشت (شکل ۳-ب)، در حالی که میانگین پهنای حلقه‌های رویشی در دیگر جمعیت‌ها کمابیش یکسان بود. همبستگی متوسطی بین میانگین قطر ساقه و میانگین پهنای حلقه‌های رویشی سه سال آخر وجود داشت ($n = 18$; $r = 0/48$; $p < 0/05$).




شکل ۳- میانگین قطر ساقه (الف) و پهنای حلقه‌های رویشی سه سال (ب) جمعیت‌های مختلف گز شاهی حروف بالای ستون‌ها، نشان‌دهنده گروه‌بندی دانکن هستند. عدم گروه‌بندی دانکن در یک ویژگی، معنی‌دار نبودن اختلاف آماری بین جمعیت‌ها در آن ویژگی را نشان می‌دهد.

بیومتری الیاف

$(F = 27/89)$ بین جمعیت‌ها در سطح ۹۹٪ معنی‌دار بود. طول‌ترین و پهن‌ترین الیاف - به‌عنوان دو ویژگی اصلی، به‌ترتیب در جمعیت‌های گرمسار و زابل دیده شدند. جمعیت‌های یزد و خاش نیز به‌ترتیب بیشترین پهنای حفره و ضخامت دیواره را داشتند.

میانگین طول، پهنای کلی، پهنای حفره و ضخامت دیواره الیاف دو حلقه رویشی پایانی برای هر جمعیت در شکل ۴ ترسیم شده است. اختلاف بین میانگین طول ($p < 0/00$); پهنای کلی ($F = 8/55$; $p < 0/00$); پهنای حفره ($F = 46/21$; $p < 0/00$) و ضخامت دیواره الیاف ($p < 0/00$)



شکل ۴- میانگین طول (الف)، پهنای کلی (ب)، پهنای حفره (ب) و ضخامت دیواره (د) الیاف دو حلقه رویشی پایانی در جمعیت‌های مختلف گزگاهی

(حروف بالای ستون‌ها، نشان‌دهنده گروه‌بندی دانکن هستند.)

جمعیت قم و زابل به‌ترتیب بیشترین و کمترین نسبت لاغری را داشتند.

ویژگی‌های آوندی

از نظر آماری، اختلاف بین میانگین سطح عناصر آوندی ($F = 0/7$; $p = 0/62$)، تخلخل حلقه رویشی ($p = 0/83$);


نسبت‌های بیومتری الیاف (نسبت‌های کاغذسازی)

نسبت‌های بیومتری الیاف (نسبت رانکل، ضریب نرمش و نسبت لاغری) الیاف در دو حلقه رویشی به تفکیک جمعیت‌های مورد بررسی در جدول ۱ آمده است. جمعیت قم و یزد به‌ترتیب بیشترین و کمترین نسبت رانکل، جمعیت یزد و قم به‌ترتیب بیشترین و کمترین ضریب نرمش و

آوندی را داشتند. به طوری که بیشترین تخلخل و فراوانی آوندها در جمعیت گرمسار دیده شد. $(F = 0.42; p = 0.5)$ و فراوانی آوندها معنی دار نشد. باین حال از نظر مقدار مطلق عددی، جمعیت قم و گرمسار به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین سطح عناصر

جدول ۱- نسبت‌های بیومتری الیاف (نسبت‌های کاغذسازی) در جمعیت‌های گز شاهی

جمعیت	رانکل	نرمش	لاغری
خاش	۱۵۳	۳۹/۵	۳۵/۳
زابل	۱۲۸	۴۳/۸	۳۱/۱
قم	۱۶۰	۳۸/۴	۳۷/۳
کاشان	۱۴۷	۴۰/۴	۳۴/۱
گرمسار	۱۳۸	۴۱/۹	۳۶/۸
یزد	۱۰۲	۴۹/۴	۳۴/۲
میانگین	۱۳۸	۴۲/۲	۳۴/۸



شکل ۵- میانگین مساحت آوندها (الف)، تخلخل حلقه رویشی (ب) و فراوانی آوندها (ج) در دو حلقه رویشی در

جمعیت‌های مختلف گز شاهی

همبستگی درونی ویژگی‌های آناتومی

ضرایب همبستگی پیرسون بین ویژگی‌های آناتومی اندازه‌گیری شده در جدول ۲ آمده است. نتایج نشان می‌دهد که بین پهنای حلقه رویش و طول فیبر همبستگی مثبت و متوسط در سطح ۹۵ درصد وجود دارد؛ به عبارت دیگر حلقه‌هایی که پهن‌ترند طول فیبر در آنها نیز بیشتر بوده و با کاهش پهنای حلقه رویش طول فیبر نیز کاهش می‌یابد. البته بین پهنای حلقه رویش و پهنای کلی و ضخامت دیواره الیاف نیز همبستگی‌های مثبتی وجود دارد؛ به عبارت دیگر، با پهن‌تر شدن حلقه رویشی، فیبرها تاحدی درشت‌تر و ضخیم‌تر می‌شوند. پهنای حلقه رویشی و ویژگی‌های آوندی همبستگی معنی‌داری نداشتند. در مورد همبستگی درونی ویژگی‌های بیومتری الیاف با هم پهنای حفره الیاف همبستگی مثبت

قدرتمندی با پهنای کلی فیبر و همبستگی منفی با ضخامت دیواره آن نشان داد. در واقع، الیاف پهن‌تر حفره بزرگ‌تری داشته و حفره بزرگ‌تر تاحدی منجر به کاهش ضخامت دیواره نیز می‌شود. رابطه معنی‌دار بین ویژگی‌های بیومتری الیاف و ویژگی‌های آوندی تنها در مورد ضخامت دیواره الیاف با فراوانی آوندها دیده شد که در آن، این دو ویژگی همبستگی مثبت ضعیفی نشان دادند. به عبارت دیگر در الیافی که ضخامت دیواره بیشتر است فراوانی آوندها نیز بیشتر است. ویژگی‌های آوندی نیز با همدیگر مرتبط بودند. به نحوی که با بزرگ‌تر شدن سطح آوندها (مساحت آوندی)، تعداد آنها در واحد سطح به شدت کاهش یافت و از سوی دیگر افزایش تداخل حلقه و تعداد آوندها نیز همبستگی متوسطی داشتند.

جدول ۲- همبستگی بین ویژگی‌های آناتومی حلقه رویش (پهنای حلقه رویشی (TRW)؛ طول الیاف (FL)؛ پهنای الیاف (FW)؛ پهنای

حفره الیاف (LW)؛ ضخامت دیواره الیاف (WT)؛ میانگین اندازه آوندها (AVLA)؛ تداخل حلقه رویشی (Porosity)؛

تعداد آوند در واحد سطح (VF)

	FL	FW	LW	WT	AVLA	Porosity	VF
TRW	۰/۳۹*	۰/۴۵**	۰/۱۹	۰/۳۴*	-۰/۱۹	-۰/۳۰	۰/۰۱
FL		۰/۰۲	۰/۰۳	-۰/۰۱	۰/۰۷	-۰/۳۳	-۰/۲۸
FW			۰/۷۵**	۰/۲۹	-۰/۳۲	-۰/۱۹	۰/۲۱
LW				-۰/۴۲*	-۰/۱۰	-۰/۱۵	-۰/۰۴
WT					-۰/۳۰	-۰/۰۴	۰/۳۴*
AVLA						۰/۲۷	-۰/۶۷**
Porosity							۰/۴۲*

** : معنی‌داری در سطح ۹۹٪ * : معنی‌داری در سطح ۹۵٪

بحث

رویش عرضی

زمانی که نهال‌های مورد بررسی دو ساله بودند، تفاوت معنی‌داری بین قطر جمعیت‌های مختلف دیده نشد (Sadeghzadeh et al., 2015). با این حال، پژوهش کنونی که

هشت سال بعد انجام شد، نشان داد که جمعیت گرمسار بیشترین قطر و پهنای حلقه رویشی را در بین جمعیت‌ها دارد. پیش‌تر مشخص شده بود که جمعیت گرمسار در مشخصه‌های جوانه‌زنی و جست‌زایی، از برتری نسبی برخوردار بوده و با اقلیم منطقه سازگاری بیشتری دارد (Sadeghzadeh et al.,

رشد قطری بهتر این جمعیت را می‌توان از این منظر تفسیر کرد. به جز جمعیت گرمسار، میانگین پهنای حلقه رویشی دیگر جمعیت‌ها بسیار مشابه هم بودند. پهنای حلقه رویشی، ویژگی است که وراثت‌پذیری کمی داشته (Lenz et al., 2014; Eilmann et al., 2010) و از این رو پهنای بیشتر حلقه‌های رویشی جمعیت گرمسار را باید متأثر از سازگاری بیشتری آن با اقلیم منطقه دانست تا امری ژنتیکی.

بیومتری الیاف و نسبت‌های کاغذسازی

بیومتری الیاف نقش مهمی در ویژگی‌های کاغذ تولیدی دارند. طول الیاف یکی از مهمترین ویژگی الیاف از منظر کاربردی در صنایع سلولزی است. پهنای و ضخامت دیواره الیاف نیز میزان پخش‌شدگی و انعطاف‌پذیری الیاف را تعیین کرده که در نهایت بر ویژگی‌های کاربردی مانند دانسیته، مقاومت و نرمی سطح کاغذ مؤثرند. به‌طور کلی، بیومتری الیاف چوبی بسیار توارث‌پذیر بوده و متأثر از ژنتیک است (Lenz et al., 2010). در پهن‌برگان تندرشدی مانند اکالیپتوس و میشیلیا (*Michelia*)، نشان داده شده است که در بین ویژگی‌های مختلف الیاف و نسبت‌های بیومتری، طول الیاف بیشترین توارث‌پذیری را دارد (Raymond et al., 1998; Li et al., 2018). تأثیر بیومتری الیاف بر ویژگی‌های کاغذ حاصل در نسبت‌های کاغذسازی واضح‌تر نشان داده می‌شود. نسبت رانکل زیر ۱۰۰، خوب و تا ۱۵۰ قابل قبول محسوب می‌شود. نسبت‌های لاغری و نرمش نیز اگر به ترتیب بالای ۳۳ و ۵۰ باشند، قابل قبول‌اند (Oladi et al., 2017). ویژگی‌های بیومتری الیاف گزشاهی در این پژوهش مشابه اعداد متناظر گزارش شده توسط Hoseinzadeh و همکاران (۱۹۹۷) بود. همچنین نسبت‌های کاغذسازی محاسبه شده برای جمعیت‌های مورد مطالعه گزشاهی در بازه اعداد بدست‌آمده در گزشاهی بالغ و چند ده‌ساله (Oladi et al., 2017) بودند؛ با این حال میانگین نسبت رانکل بدست‌آمده در این پژوهش کمی بالاتر و ضریب نرمش و لاغری آن، اندکی پایین‌تر از مقادیر متناظر در پژوهش مذکور محاسبه شد. این اختلافات اندک را می‌توان به جوان‌تر بودن نمونه‌های مورد مطالعه و

تفاوت‌های رویشگاهی نسبت داد. در مقایسه با سوزنی‌برگان الیاف‌بلند، گزشاهی گونه مناسبی برای کاغذسازی به نظر نمی‌رسد (Hoseinzadeh et al., 1997)؛ با این حال از این منظر قابل رقابت و جایگزینی با پهن‌برگان تندرشد می‌باشد (Oladi et al., 2017). با آنکه ویژگی‌های بیومتری الیاف و نسبت‌های کاغذسازی بین جمعیت‌های گوناگون اختلاف آماری معنی‌داری نشان داد اما نگاهی به میانگین اعداد و انحراف معیار آنها نشان می‌دهد که این اختلاف‌ها آنقدر فاحش نیستند که در عمل تأثیر مهمی در کیفیت کاغذ حاصل داشته باشند. از این رو، با آنکه از نظر نسبت‌های رانکل و نرمش، جمعیت یزد کیفیت بهتری داشت (پایین‌ترین نسبت رانکل و بالاترین ضریب نرمش) ولی گزینش جمعیت برتر برای صنعت کاغذسازی تنها با اتکا بر بیومتری الیاف درست نبوده و باید به ویژگی‌های دیگر مانند ترکیب شیمیایی، حجم چوب تولیدی، سازگاری با رویشگاه و میزان زنده‌مانی نهال‌ها اهمیت بیشتری داد.

ویژگی‌های آوندی

برای مقایسه عملکرد سیستم آوندی بین جمعیت‌های گوناگون یک گونه و تخلخل حلقه (مجموع مساحت آوندها)، ویژگی جامع‌تری از اندازه و تعداد آوندها به‌تعماری وجود دارد (Eilmann et al., 2014). جمعیت قم بزرگ‌ترین آوندها را داشت. با توجه به قانون هاگن-پوازی، هدایت هیدرولیکی با توان چهارم قطر آوند مرتبط بوده و از این رو سرعت انتقال شیره خام در آوندهای درشت‌تر به مراتب بیشتر است (Oladi et al., 2014). با این حال، درشت بودن آوندها احتمال مسدود شدن و از کار افتادن آنها بر اثر خشکی یا سرما را افزایش می‌دهد (Hacke et al., 2001). به دلیل فراوانی بیشتر آوندها در جمعیت گرمسار، توان مقابله نهال‌های این جمعیت با سرما یا خشکی بیشتر است. تخلخل بالاتر حلقه رویشی در این جمعیت، احتمالاً دلیل رویش قطری بهتر آن نیز می‌باشد (Eilmann et al., 2014). پیش‌تر، نقش مهمتر فراوانی آوندها در سازگاری سامانه آوندی با اقلیم‌های گوناگون و همچنین نقش مثبت این ویژگی در رشد درختان راش به اثبات رسیده

بود (Hajek et al., 2016).

همبستگی درونی ویژگی‌های آناتومی

برای اجرای موفقیت‌آمیز یک برنامه زادآوری و اصلاح (Breeding)، لازم است که مشخص شود ویژگی‌های گوناگون چوب چگونه به هم مرتبط‌اند، زیرا گزینش براساس یک ویژگی ممکن است به کاهش ویژگی دیگر بینجامد (Hayatgheibi et al., 2019). در سوزنی‌برگان، معمولاً رابطه معکوسی بین میزان رشد عرضی (پهنای حلقه رویش) و طول تراکتیدها وجود دارد (Hong et al., 2014). سوزنی‌برگان تندرشد معمولاً لیاف کوتاه، پهن و دیواره نازکی دارند که منجر به دانسیته کمتر چوب آنها می‌شود. با این حال، نتایج در پهن‌برگان تندرشد متفاوت و متناقض است. در سه جمعیت گوناگون صنوبر، نشان داده شده است که رابطه مثبتی بین میزان رشد و طول لیاف وجود دارد (Ivkovich, 1996)؛ رابطه‌ای که در جمعیت‌های گز شاهی مورد بررسی نیز دیده شد. البته همبستگی مثبت طول لیاف و میزان رشد عرضی در چند جمعیت گونه تند رشد اکالیپتوس نیز گزارش شده است (Raymond et al., 1998). در سوزنی‌برگان، طول سلول‌های چوبی جدا شده از کامبیوم به شدت متأثر از طول سلول مادری است. با افزایش میزان رشد عرضی و شدت تقسیمات کامبیومی، این سلول‌های مادری زمان لازم را برای رسیدن به حداکثر طول ممکن نداشته و کوتاه ماندن آنها باعث کوتاهی لیاف (تراکتیدها) می‌شود. در پهن‌برگان ولی فیبرهای مشتق شده، با توجه به شرایط به‌طور موضعی رشد کرده و ممکن است از سلول‌های مادری کامبیوم به مراتب بلندتر شوند (Carlquist, 2013). بنابراین به نظر می‌رسد همان شرایط محیطی که باعث رشد قطری بهتر جمعیت گرمسار شده، رشد موضعی لیاف را نیز در این جمعیت افزایش داده است. علاوه بر طول، پهنای و ضخامت دیواره فیبرها نیز در حلقه‌های رویشی پهن‌تر، بیشتر است. این همبستگی‌ها، از منظر زراعت چوب بسیار مطلوب است، زیرا تیمارهایی که به افزایش سرعت رشد می‌انجامد، در عین حال بیومتری لیاف را نیز بهبود خواهد بخشید.

ارتباط معکوس قدرتمندی که بین اندازه و تعداد آوندها دیده شد، رابطه‌ای است که کمابیش در همه پهن‌برگان وجود دارد. این رابطه نشان‌دهنده راهبرد درخت در هدایت کارآمد یا ایمن شیره خام است. در شرایطی که تنش خشکی و یا سرما وجود داشته باشد، درخت با کاهش اندازه آوند، مسدود شدن آوندها بر اثر این تنش‌ها را کاهش داده و در عوض بر تعداد آوندها می‌افزاید تا در انتقال حجم شیره خام خللی ایجاد نشود (Oladi et al., 2014). توانایی گونه‌های مختلف و جمعیت‌های گوناگون یک گونه در ایجاد بهترین حالت تعادل بین این دو ویژگی متفاوت است. از این منظر، جمعیت گرمسار موفق‌ترین راهبرد را اجرا کرده و به همین دلیل میزان رشد آن نیز در مقایسه با دیگر جمعیت‌ها بهبود یافته است.

نتیجه‌گیری

انتخاب جمعیت یا پروونانس برتر یکی از ابزارهایی است که می‌تواند تطبیق‌پذیری گونه را با اقلیم افزایش دهد. تطبیق‌پذیری ناکافی مشکلاتی را هم از جنبه فیزیولوژی و هم ویژگی‌های چوب در درختان پرورش یافته ایجاد خواهد کرد (Zeltniš et al., 2018). اگر کیفیت چوب مدنظر باشد، غربال‌گری اولیه در سنین پایین می‌تواند مفید بوده و منجر به کاهش هزینه‌های زادآوری و اصلاح (Breeding) شود (Chen et al., 2016). وقتی انتخاب ژنوتیپ مناسب برای رشد در منطقه‌ای خاص مدنظر باشد، ایده برتر بودن جمعیت بومی معمولاً صدق می‌کند (Schreiber et al., 2011)؛ همان‌گونه که در این پژوهش، جمعیت گرمسار که در رویشگاه بومی خودش کشت شده بود، در مجموع بهترین رشد و سازگاری را نشان داد. با این حال، از منظر اکولوژی، به دلیل شتاب تغییرات اقلیمی، مهاجرت طبیعی جمعیت‌ها/ژنوتیپ‌های سازگارتر با این تغییرات از طریق پراکنش دانه کافی نبوده و لازم است این جمعیت‌ها شناسایی شده و به شکل دست‌کاشت گسترش یابند (Aitken et al., 2008). به غیر از گرمسار، جمعیت‌هایی که فراوانی آوند زیاد و تغییرات درون جمعیتی بیشتری دارند (مانند خاش) نیز

- between northern and southern beech provenances growing at a moderate site. *Tree Physiology*, 34: 882-893.
- Franklin, G.L., 1945. Preparation of thin sections of synthetic resins and wood-resin composites, and a new macerating method for wood. *Nature*, 155(3924): 51pp.
- Gärtner, H. and Schweingruber, F.H., 2013. *Microscopic Preparation Techniques for Plant Stem Analysis*. Kessel Publishing House, Remagenm, Germany, 78p
- Hacke, U.G., Sperry, J.S., Pockman, WT., Davis, S.D. and McCulloh, K., 2001. Trends in wood density and structure are linked to prevention of xylem implosion by negative pressure. *Oecologia*, 126 (4): 457-461.
- Hajek, P., Kurjak, D., Von Wühlisch, G., Delzon, S. and Schuldt, B., 2016. Intraspecific variation in wood anatomical, hydraulic, and foliar traits in ten European beech provenances differing in growth yield. *Frontiers in Plant Science*, 7: 791
- Hayatgheibi, H., Fries, A., Kroon, J. and Wu, H.X., 2019. Genetic analysis of fiber-dimension traits and combined selection for simultaneous improvement of growth and stiffness in lodgepole pine (*Pinus contorta*). *Canadian Journal of Forest Research*, 49: 500-509.
- Hong, Z., Fries, A. and Wu, H.X., 2014. High negative genetic correlations between growth traits and wood properties suggest incorporating multiple traits selection including economic weights for the future Scots pine breeding programs. *Annals of Forest Science*, 71: 463-472.
- Hoseinzadeh, A., Jahan-Latiari, A., Familian, B., Mahdavi, S., and Sepidedam, H. 1997. Study on characteristics of 3 species tamarisk wood. *Research of Wood and Paper*, 2: 152-190. (In Persian)
- Ivkovich, M., 1996. Genetic variation of wood properties in balsam poplar (*Populus balsamifera* L.). *Silvae Genetica*, 45: 119-124.
- Lenz, P., Cloutier, A., MacKay, J. and Beaulieu, J., 2010. Genetic control of wood properties in *Picea glauca* - An analysis of trends with cambial age. *Canadian Journal of Forest Research*, 40: 703-715.
- Li, Q., Zhong, C., Jiang, Q., Zhang, Y., Chen, Y., Wei, Y. and Chen, Z., 2018. Genetic variations and primary selections of main wood properties among *Michelia macclurei* families. *Journal of South China Agricultural University*, 39: 73-79.
- Mantanis, G. and Birbilis, D., 2010. Physical and mechanical properties of Athel wood (*Tamarix aphylla*). *Türkiye Ormancılık Dergisi*, 11(2): 82-87.
- Nourbakhsh, A., Hoseinzadeh, A., Kargarfard, A., Golbabaei, F., and Hoseinkhani, H., 2000. Study on

انعطاف پذیری فیزیولوژی بیشتری برای مقابله با شرایط خشک و سرد داشته و می توان آن جمعیت را نیز پیشنهاد داد. گرچه جمعیت یزد، از نظر ویژگی های بیومتری الیاف بهترین بود ولی به دلیل رشد قطری کمتر پیشنهاد نمی شود. بنابراین در پژوهش های آینده، محاسبه شاخص توارث پذیری (heritability) بین جمعیت های این گونه، دید بهتری نسبت به میزان تأثیر عوامل ژنتیکی بر ویژگی ها ارائه خواهد داد.

منابع مورد استفاده

- Aitken, S.N., Yeaman, S., Holliday, J.A., Wang, T.L. and Curtis-McLane, S., 2008. Adaptation, migration or extirpation: climate change outcomes for tree populations. *Evolutionary Applications*, 1: 95-111.
- Al-Mefarrej, H.A., Abdel-Aal, M.A., and Nasser, R. A., 2014. Influence of the cooking conditions on the properties of pulp and papersheets from Athel wood (*Tamarix aphylla* L.) obtained by the soda-AQ method. *Journal of Food, Agriculture & Environment*, 12(2): 1336-1341.
- Benson, L.D. and Darrow, R.A., 2013. *The trees and shrubs of the Southwestern deserts*. Literary Licensing, LLC, 484 p.
- Blumenrother, M., Bachmann, M. and Muller-Starck, G., 2001. Genetic characters and diameter growth of provenances of Scots Pine (*Pinus sylvestris* L.). *Silvae Genetica*, 50(6): 212- 222.
- Carlquist, S., 2013. *Comparative wood anatomy: systematic, ecological, and evolutionary aspects of dicotyledon wood*. Springer Science and Business Media, Berlin, 448p.
- Chen, Z.Q., Karlsson, B., Mörling, T., Olsson, L., Mellerowicz, E.J., Wu, H.X., Lundqvist, S.O. and Gil, M.R.G., 2016. Genetic analysis of fiber dimensions and their correlation with stem diameter and solid-wood properties in Norway spruce. *Tree Genetics and Genomes*, 12(6): 123.
- Coats, W., 2005. Tree species selection for a mine tailings bioremediation project in Peru. *Biomass and Bioenergy*, 28(4): 418-423.
- Dykstra, D. P., 2010. Extraction and utilization of saltcedar and Russian olive biomass. In: Shafroth, P.B., Brown, C.A., Merritt, D.M., (Eds.). *Saltcedar and Russian Olive Control Demonstration Act Science Assessment*. U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report, Michigan, 143p.
- Eilmann, B., Sterck, F., Wegner, L., De Vries, S.M.G., Von Arx, G., Mohren, G.M.J., Den Ouden, J. and Sass-Klaassen, U., 2014. Wood structural differences

2015. Xylem and bast fiber properties of six Iranian hemp population. *Journal of Forest and Wood Products*, 68(1): 121-132 (In Persian).
- Sadeghzadeh, H. M., Azadfar, D., Mirakhori, R., 2015. Growth performance of various population of salt cedar in saline-alkaline soils. *Journal of Wood and Forest Science and Technology*, 22(1): 151-165. (In Persian)
- Sagheb Talebi, Kh., Sajedi, T. and Pourhashemi, M., 2014. *Forests of Iran: A Treasure from the Past, A Hope for the Future* (Vol. 10). Springer, 152p.
- Schreiber, S.G., Hacke, U.G., Hamann, A. and Thomas, B.R., 2011. Genetic variation of hydraulic and wood anatomical traits in hybrid poplar and trembling aspen. *New Phytologist*, 190: 150-160.
- Zeltiňš, P., Katrevičs, J., Gailis, A., Maaten, T., Baders, E. and Jansons, A., 2018. Effect of stem diameter, genetics, and wood properties on stem cracking in Norway spruce. *Forests*, 9(9): 546.
- Zheng, Y., Pan, Z., Zhang, R., Jenkins, B.M., and Blunk, Sh., 2006. Properties of medium-density particleboard from saline Athel wood. *Industrial Crops and Products*, 23(3): 318-326
- characteristics of particle board made from tamarisk wood. *Pajouhesh va Sazandegi*, 46: 72-78. (In Persian)
- Oladi, R., Bräuning, A. and Pourtahmasi, K., 2014. "Plastic" and "static" behavior of vessel-anatomical features in Oriental beech (*Fagus orientalis* Lipsky) in view of xylem hydraulic conductivity. *Trees*, 28(2): 493-502.
- Oladi, R., Gorgij, R., Emaminasab, M. and Nasiriani, S., 2017. Wood anatomy and physical and chemical properties of fast growing Athel tamarisk (*Tamarix aphylla* L.). *Iranian Journal of Wood and Paper Industries*, 7(4): 511-522. (In Persian)
- Pan, W., Sun, J., Xia, X., Liu, R., Wu, X. and Li, Y., 2018. Provenance variation in growth, stem-form, and wood basic density of 24-year-old Liriodendron. *Austrian Journal of Forest Science*, 135: 343-362.
- Raymond, C.A., Banham, P. and Macdonald, A.C., 1998. Within tree variation and genetic control of basic density, fibre length and coarseness in *Eucalyptus regnans* in Tasmania. *Appita Journal*, 51: 299-305.
- Saadati, A., Pourtahmasi, K., Salami, A. and Oladi, R.,

Comparing growth rate, wood fiber biometry, and adaptability of different tamarisk (*Tamarix aphylla* L.) populations planted in Garmsar

H.R. Yavarian¹, R. Oladi^{2*}, M.H. Sadeghzadeh Hallaj³ and K. Pourtahmasi⁴

1-MSc student, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2*-Corresponding author, Associate Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran, E-mail: oladi@ut.ac.ir

3-Research Expert, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

4-Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

Received: Sep., 2020

Accepted: Feb., 2021

Abstract

Tamarisk is a drought-resistant tree that is environmentally important and has industrial applications in some countries. The aim of this study was to compare different populations of this species in terms of diameter growth rate (growth ring width), physiological adaptability (vascular characteristics) and wood application characteristics (fiber biometry). The study was conducted on ten-year-old saplings of six tamarisk populations that was previously collected from different regions of Iran (Qom, Kashan, Khash, Zabol, Garmsar and Yazd) and planted in Garmsar. The results showed that Garmsar population has the largest diameter and radial growth among populations. This population was chosen as the best strategy for adapting to cold and dry climates by keeping the vessels small and significantly increase their number, instead. This has been the reason for its better radial growth. Although the biometric properties of fibers and paper ratios showed significant statistical differences between populations, but these differences were not so great as to have a significant impact on the quality of the resulting paper in practice. Therefore, although the population of Yazd was of better quality in terms of paper parameters, the selection of the best population for industry should not be only based on fiber biometry and other features such as production volume, adaptability to habitat and survival rate of seedlings should be given more importance. The positive correlation between the width of the growth rings and the length of the fibers from the perspective of wood cultivation is very favorable because the treatments that increase the growth rate will also improve the fiber properties. In general, it can be concluded that Garmsar population is the best option for planting and cultivating tamarisk in terms of adaptability to environment and wood farming.

Keywords: Provenance, heritability, vessel, ecophysiology, wood farming, genetic difference.