

تأثیر نسبت چسب اوره فرمالدهید به ملامین فرمالدهید بر ویژگی های تخته خرد چوب سبک سازی شده با پلی استایرن منبسط شده

سمانه میر^{۱*}، سعید رضا فخر پیام^۲ و مرتضی ناظریان^۲

۱- نویسنده مسئول، دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

پست الکترونیک: samane_mir@yahoo.com

۲- استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

تاریخ دریافت: اسفند ۱۳۹۲ تاریخ پذیرش: آبان ۱۳۹۳

چکیده

در این مطالعه اثرات استفاده از دو نوع چسب اوره فرمالدهید و ملامین اوره فرمالدهید با دو نسبت متفاوت ملامین نسبت به اوره، در ساخت تخته خرد چوب سبک سازی شده با استفاده از پلی استایرن منبسط شده بررسی شد. نمونه های آزمایشگاهی با استفاده از دو نوع مختلف چسب اوره فرمالدهید و ملامین اوره فرمالدهید با دو نسبت ۴۰ به ۶۰ و ۲۰ به ۸۰ ملامین نسبت به اوره و سه سطح مقدار پلی استایرن، با ۳۰ درصد وزن کمتر نسبت به تخته های مرسوم و ضخامت ۲۵ میلی متر تولید گردید. میانگین مقاومت های بدست آمده از اندازه گیری خواص مکانیکی و فیزیکی تخته ها، مطلوب ترین شرایط بکار گیری پلیمر و چسب را مشخص نمود. با توجه به نتایج، پلی استایرن منبسط شده با چسب های آمینو پلاستیک سازگاری کامل داشته و جایگزین کردن آن با مقدار مشخص شده از خرد چوب لایه میانی تخته موجب برآورده شدن هدف اصلی طرح، یعنی کاهش وزن تخته خرد چوب شده است. پلی استایرن منبسط شده در حضور چسب های فنولیک ذوب شده و شکل صلب خود را از دست می دهد. از این رو این نوع چسب برای ساخته تخته های سبک پلی استایرن مناسب نمی باشد. نتایج برآمده از آزمون های فیزیکی و همچنین چسبندگی داخلی نشان داد که خصوصیات تخته خرد چوب سبک سازی شده با پلی استایرن و چسب های اوره و ملامین فرمالدهید منطبق با کاربردهای تعریف شده برای این فرآورده جدید در این پژوهه است. افزودن ملامین فرمالدهید به اوره فرمالدهید در ترکیب چسب بر چسبندگی داخلی تخته اثر مثبت داشته و تخته ساخته شده با کمترین مقدار پلی استایرن منبسط شده بهترین مقاومت چسبندگی داخلی را از خود نشان داده است. اندازه گیری میزان واکنشیدگی ضخامت و جذب آب نمونه ها نشان داد که پلیمر آب گریز بکار رفته همراه با بیشترین نسبت ملامین فرمالدهید به اوره فرمالدهید نتایج مطلوبی نسبت به تخته های معمولی نشان می دهد.

واژه های کلیدی: تخته خرد چوب سبک، پلی استایرن منبسط شده، نوع چسب و خواص مقاومتی تخته.

مقدمه

استفاده از مواد غیر چوبی مانند پلیمر های مصنوعی در ترکیب با چوب برای تولید محصولات جدید در صورتی امکان پذیر خواهد بود که با دیگر مواد ترکیب شده در ساخت این فرآورده ها مانند چوب و رزین سازگاری کامل داشته و اتصالات مستحکمی ایجاد نماید. کمبود منابع جنگلی و تلاش برای کاهش استحصال درختان باعث خواهد شد جستجو برای

یافتن مواد جایگزین چوب در ساخت فرآورده های چوبی افزایش یابد. در این راستا اولین گام برای ساخت چنین فرآورده ای با تولید پانل های ساندویچی آغاز گردید. یک پانل ساندویچی چوبی شامل دو ورق سطحی یکسان است که به وسیله ی یک هسته ی ضخیم و سبک از هم جدا شده است (Allen, 1969; Vinson, 1999). از جمله مزایای پانل های ساندویچی کاهش وزن تخته نسبت به دیگر محصولات چوبی

ساخته شده با چسب MUF بیشتر از UF بوده و تخته های ساخته شده با چسب MUF مقاومت خمی و مدول الاستیستیته بالاتر از حد مورد نیاز خود نشان دادند. همچنین استفاده از MUF تأثیر مطلوبی بر روی خواص فیزیکی تخته ها خواهد داشت. Zanetti and pizzi (۲۰۰۳) اثر افزایشی مقدار اندکی نمک ملامین (ملامین منو استات) به رزین UF برای بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی پانل های چوبی ساخته شده از آن را مورد بررسی قرار دادند، نتایج آنان نشان داد که اضافه کردن نمک ملامین باعث بهبود چسبندگی داخلی به میزان ۳۵٪ خواهد شد و تأثیر قابل توجهی بر مقاومت به آب پانل های چوبی ساخته شده داشته است. همچنین بررسی تأثیر درصد افزودن ملامین به چسب اوره فرمالدھید در ساخت چسب MUF برای تخته خردہ چوب نشان داد که بهترین حالت ۱۵-۱۰ درصد ملامین به چسب اوره است. در مورد چسب MUF چنانچه نسبت ملامین به اوره ۷۰ به ۳۰ تا ۶۰ درصد وزنی باشد، بهترین نتایج حاصل می شود (Pizzi, 1998). ارزیابی میزان اثرگذاری افزایش جرم ویژه تخته و میزان چسب بر روی ویژگی های تخته خردہ چوب نشان داد که با افزایش جرم ویژه تخته از ۵۲۰ به ۷۲۰ کیلوگرم بر مترمکعب مقاومت خمی تخته ها افزایش یافته و پایداری ابعاد آنها بهبود می یابد (Eslah et al., 2011). Hiziroglu و همکاران (2005) اثر جرم ویژه تخته در چهار سطح ۰/۴، ۰/۵، ۰/۶۵ و ۰/۷۵ گرم بر سانتی متر مکعب بر ویژگی های تخته خردہ چوب ساخته شده از سدر قرمز را بررسی و عنوان کردن که جرم ویژه مهمترین عامل تأثیرگذار بر ویژگی های تخته خردہ چوب بوده و استفاده از رزین اوره فرمالدھید به میزان بیش از ۷٪ ویژگی های سطح را بهبود می یخشد. نتایج حاصل از بررسی انجام شده توسط Guler و Ozen (2004) در مورد خواص تخته خردہ چوب ساخته شده از ساقه پنبه نشان داده است که استفاده از این ماده لیگنو سلولزی در تولید تخته خردہ چوب امکان پذیر بوده و تخته های تولید شده با دانسیته ای بین ۰/۶ تا ۰/۷ در حد استاندارد بوده است. درنتیجه جرم ویژه به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر ویژگی های تخته خردہ چوب مطرح است، به گونه ای که با افزایش آن مقاومت های مکانیکی افزایش می یابد؛ به همین علت افزایش جرم ویژه به دلیل افزایش میزان فشردگی باعث ایجاد اتصال قویتری بین خردہ چوب ها می گردد. از این رو استفاده از یک ماده غیر چوبی سبک و سازگار با چسب های متداول صنعت تخته خردہ چوب به عنوان جایگزین

است؛ اما استفاده از مواد سبک وزن و سازگار با مواد چوبی فقط مختص تولیدات لایه ای نبوده و این امکان برای تولید صفحات مسطح فشرده چوبی نیز وجود دارد. جایگزینی مواد غیر چوبی با چوب در ساخت صفحات فشرده چوبی لزو ما نیازمند سازگاری ماده جدید اضافه شده با ساختار فراورده فشرده و ایجاد مقاومت هایی در حد انتظار است. از جمله فراورده های مرکب چوبی که به دلیل سنگینی وزن محدودیت کاربرد دارند تخته خردہ چوب است که بیش از ۸۵ درصد وزن آن را خردہ چوب تشکیل می دهد که در حال حاضر عمدتاً از چوب های هیزمی، سرشاخه های باغی و گونه های چوبی با درجه پایین تأمین می شود. دانسیته یکی از مشخصات بحرانی این فراورده چوبی است که بسیاری از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تخته مستقیماً به آن وابسته است. در مورد تأثیر دانسیته بر خواص کاربردی تخته خردہ چوب تحقیقات زیادی انجام شده است. نتایج این تحقیقات ارتباط مستقیم دانسیته تخته با مدول الاستیستیته و مدول گسیختگی آن را مشخص می کند. به طور کلی اقتصادی ترین راه برای بهبود خواص پانل تخته خردہ چوب افزایش دانسیته در محدوده قابل قبول است، ولی افزایش وزن تخته مشکلات گوناگونی را در جابه جایی، برش و ماشین کاری به وجود می آورد و هزینه های حمل و نقل تخته و محصولات تولید شده با آن را افزایش می دهد (Doost, Hoseini, 2007). عامل اتصال دهنده در ساخت این محصولات عمدتاً چسب های گرما ساخت بوده که در اثر پلیمریزاسیون بین ذرات چوب پیوند ایجاد می کنند و در بیشتر موارد افزایش مقدار این چسب ها در تولید تخته خردہ چوب با بالاتر بردن استحکام پیوندها و اتصالات بین خردہ چوب ها موجب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خردہ چوب ها می گردد. در تولید صفحات فشرده سه نوع از رزین های مصنوعی بیشترین کاربرد را دارند. تاکنون بیشترین تقاضا برای رزین های اوره فرمالدھید و بعداز آن به ترتیب فنل فرمالدھید و ملامین فرمالدھید بوده است. اغلب چسب های مورد استفاده در صنایع چوب از نوع رزین های آلدھیدی هستند و در این زمینه هر ماده ای که بتواند با اوره یا فنل و مواد دیگری که در ساخت فراورده چوبی استفاده می شود، ترکیب گردد می تواند مؤثر باشد. (Latibari, 2007) Colak و همکاران (2007) در مقایسه دو چسب UF و MUF بر خصوصیات مکانیکی تخته خردہ چوب حاصل از گونه اکالیپتوس و اثر فرایند های بخارده ب مقاومت تخته، به این نتیجه رسیدند که مقاومت چسبندگی داخلی تخته های

اوره فرمالدھید با نسبت ۲۰ به ۸۰ ملامین نسبت به اوره به عنوان عوامل متغیر این تحقیق در نظر گرفته شدند (جدول ۱) و سایر عوامل تولید شامل فرم و ابعاد ذرات بکار رفته، دمای پرس (۱۷۰ درجه سانتی گراد)، سرعت بسته شدن دهانه پرس (۴/۵ میلی متر بر دقیقه)، زمان (۱۴ دقیقه) و فشار (۳۷ کیلوگرم بر سانتی متر مربع) اعمال شده در پرس، عوامل ثابت این پژوهش بودند. به دلیل افزایش سرعت گیرایی رزین در لایه میانی تخته از سولفات آمونیوم به صورت محلول ۳۳ درصد به میزان ۲ درصد وزن خشک چسب استفاده گردید.

جدول ۱- متغیرها و سطح تغییراتشان

متغیر	شماره	نوع	
سطح			
UF			
MF40%,UF60%		چسب	۱
MF20%,UF80%			
%۱			
%۳		پلی استایرن	۲
%۵			

اختلاط چسب اوره با ملامین به صورت پودری انجام شد و درنهایت به صورت محلول ۵۰ درصد غلظت با خرد چوب‌ها مخلوط گردید. دانسیته کلی تخته ۴۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب در نظر گرفته شد. خرد چوب‌های لایه زیری و رویی بر اساس دانسیته معمول این صنعت ۶۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب اندازه گیری و کاوش وزن تنها در لایه میانی اعمال گردید. بدین ترتیب ابتدا خرد چوب‌های مربوط به لایه سطحی در دستگاه چسبزن، چسبزنی شدند، سپس خرد چوب‌های لایه میانی با پلی استایرن منبسط شده به صورت دستی مخلوط شدند و بعداز آن عمل چسبزنی برای لایه میانی تخته انجام شد. کیک آماده شده در ابعاد 45×30 سانتی متر توسط پرس هیدرولیک آزمایشگاهی و با فشار ۳۷ کیلوگرم بر سانتی متر مربع تا ضخامت ۲۵ میلی متر فشرده شد. چسبندگی داخلی، ویژگی‌های فیزیکی (جذب آب و واکشیدگی ضخامت) و سایر خصوصیات مکانیکی (مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، ظرفیت نگهداری پیچ) اندازه گیری شدند. برای تعیین مدول گسیختگی

ماهه چوبی در ساخت تخته خرد چوب موجب کاوش استفاده از ماده چوبی در کنار کاوش وزن تخته خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش، تقویت خط چسبندگی میان پلیمر منبسط شده و خرد چوب است. در مرحله نخست این تحقیق سعی شده است با بگارگیری انواع چسب‌های رایج این صنعت و اختلاط مناسب میان آنها بهترین وضعیت چسبندگی بدون واسطه‌های دیگر معرفی شود. در حقیقت، این گزارش علمی بخشی از تحقیق وسیع‌تر و ادامه‌داری برای تولید فراورده‌های ترکیبی سبک شده چوبی است که این روزها اهمیت زیادی پیدا کرده است. کاوش ۳۰ درصدی خرد چوب مطمئناً تعدادی از خصوصیات مهم این فراورده را تحت تأثیر منفی خود قرار می‌دهد. از این‌رو سعی شده است با تغییراتی در نوع و مقدار رزین‌های معمول این صنعت این اثرات ناخواسته را به حداقل رساند. در این مرحله از هیچ نوع سازگارکننده و یا تقویت‌کننده اضافی استفاده نشده است.

مواد و روش‌ها

در این بررسی از خرد چوب‌هایی با مشخصات صنعتی که از شرکت صنعت چوب شمال (نؤپان گتبد) واقع در استان گلستان و پلیمر پلی استایرن منبسط شده که از کارخانه پلاستوفوم نیمروز زاهدان تهیه گردید، برای ساخت تخته خرد چوب سه لایه استفاده شد. لازم به ذکر است که خرد چوب‌ها در این کارخانه از چوب‌های هیزمی و سرشاخه درختان و گونه‌های جنگلی: آزاد، انجلیلی، بلوط، افرا، ممرز، راش و توسکا و گونه‌های باگی شامل اکالیپتوس، انار، توت و صنوبر با درصد اختلاط متفاوت تهیه می‌شود. برای چسبزنی از دو نوع چسب اوره فرمالدھید و ملامین اوره فرمالدھید که هر دو به صورت پودر تهیه شدند، استفاده گردید. پلی استایرن منبسط شده با دانسیته 0.035 گرم بر سانتی متر مکعب بعد از مرحله دیگ بخار و قیل از فشرده شدن در این آزمایش مصرف می‌شوند. اندازه قطر گرانول‌های کروی شکل پلی استایرن منبسط شده ۴ تا ۵ میلی متر بود. میزان پلی استایرن به کار رفته در سه سطح ۱، ۳ و ۵ درصد وزن خرد چوب حذف شده از لایه میانی و نوع چسب در سه سطح اوره فرمالدھید خالص، ملامین اوره فرمالدھید با نسبت ۴۰ به ۶۰ ملامین نسبت به اوره و ملامین

دیجیتالی با دقت ۰/۰۱ گرم اندازه‌گیری شد، سپس نمونه‌ها در یک ظرف حاوی آب ۲۰ درجه سانتی گراد قرار داده شد و بعد از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب تعییرات ضخامت و وزن نمونه‌ها ثبت گردید. به‌منظور مشخص کردن تأثیر متفاوت نوع چسب و مقدار پلیمر، میزان اختلاف با استفاده از روش تجزیه واریانس تعیین و سطح معنی‌دار بودن اثر عامل متغیر بر مقاومت‌های مختلف تعیین گردید. در این پژوهش از طرح بلوک کاملاً تصادفی تحت آزمایش فاکتوریل استفاده گردید و میانگین داده‌ها بر اساس آزمون چند دامنه‌ای دانکن مقایسه شدند.

نتایج

جدول ۲ نتایج حاصل از تجزیه واریانس اثرات مستقل و متقابل عوامل متغیر تحقیق بر مقاومت‌های تخته حاصل و سطح معنی‌دار بودن عوامل متغیر را نشان می‌دهد.

و مدول الاستیسیته تخته‌ها، مطابق استاندارد EN 310 نمونه-هایی به ابعاد 400×76 میلی‌متر تهیه شده و توسط دستگاه آزمون مکانیکی آزمایشگاه مکانیک چوب دانشگاه زابل تحت بارگذاری قرار گرفت. طول دهانه برای این آزمون ۳۵۰ میلی‌متر و سرعت بارگذاری ۴ میلی‌متر در دقیقه در نظر گرفته شد. برای اندازه‌گیری مقاومت چسبندگی داخلی طبق استاندارد EN 319 نمونه‌هایی به ابعاد 49×49 میلی‌متر تهیه شدند و با سرعت بارگذاری ۲ میلی‌متر در دقیقه آزمون گردیدند. برای اندازه‌گیری قدرت نگهداری پیچ عمود بر سطح که مطابق با استاندارد ASTM آبین نامه D1037 انجام شد، سرعت بارگذاری $1/5$ mm/min و ابعاد اسمی نمونه‌ها $7 \times 4 \times 2/5$ سانتی‌متر بود. اندازه‌گیری میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب طی ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب، بر اساس استاندارد EN 317 انجام شد، بدین ترتیب قبل از غوطه‌وری نمونه‌ها در آب ضخامت آنها توسط کولیس با دقت ۰/۰۱ میلی‌متر و وزن آنها توسط ترازوی

جدول ۲- تجزیه واریانس اثرات مستقل و متقابل پلیاستایرن و نوع چسب بر روی مقاومت‌های فیزیکی و مکانیکی (مقدار F و سطح معنی‌داری)

متغیر	پلی استایرن	نوع چسب	پلی استایرن × نوع چسب	سطح معنی‌داری
جذب آب	جذب آب	جذب آب	جذب آب	ns: عدم معنی‌داری
۲۴h	۲h	۲۴h	۲h	
۳۴/۹۵۴***	۹/۰۵۷**	۱/۰۵۳۱ns	۲/۵۰۶ns	۲/۷۷۲ns
۱/۱۶۱ns	۲۳/۸۲**	۴۴/۶***	۲۵/۸۴***	۱۸/۳۱***
۵/۶۱۹**	۳/۹۵۷***	۲/۸۷*	۳/۷۱***	۷/۳۹**


تأثیر نوع چسب بر خواص مقاومتی تخته سبک شده با پلی استایرن میانگین مقاومت‌های فیزیکی و مکانیکی تخته در شرایط مختلف نوع چسب در جدول ۳ قابل مشاهده است. نتایج تجزیه واریانس داده‌ها مشخص نمود که آزمون چسبندگی داخلی در هر سه رزین آمینوبلاست اختلاف معنی‌داری نشان داده است.

مطابق جدول ۲ تأثیر متقابل عوامل متغیر بر مقاومت‌های فیزیکی و مکانیکی معنی‌دار بوده است. به‌طوری‌که اختلاف معنی‌داری بین سطوح مختلف نوع چسب مصرفی در همه آزمون‌های تعیین مقاومت مکانیکی وجود دارد. در آزمون‌هایی که به دلیل تعیین مقاومت فیزیکی تخته‌ها انجام شد، فقط تأثیر مقاومت به جذب آب ۲۴ ساعت غوطه‌وری معنی‌دار نبود، اما بقیه آزمون‌ها اختلاف معنی‌داری در سه سطح چسب به‌کار گرفته شده از خود نشان دادند. در مورد اثر مقدار پلی استایرن منبسط شده فقط تأثیر واکشیدگی ضخامت در هر دو زمان غوطه‌وری و قدرت نگهداری پیچ اختلاف معنی‌داری نداشت.


جدول ۳- میانگین مقاومت‌های تخته در شرایط مختلف نوع چسب

نوع چسب	چسبندگی داخلی مقاومت خمسي	مدول الاستيسیته	قدرت نگهداری پیج (MPa)	واکشیدگی ضخامت (h)	جذب آب
UF	۰/۲۷	۶/۲۲	۴۵/۲۱۸	۸/۳۶	۲h ۲۴h
MF40%,UF60%	۰/۴۵	۵/۷۱	۵۱/۰۳	۷/۱۹	۶۹/۶۷ ۸/۷
MF20%,UF80%	۰/۴۱	۵/۰۳	۴۷/۷۶	۸/۰۹	۷۸/۴۵ ۸/۹/۴

حذف چوب توسط دانه‌های پلی استایرن منبسط شده سبک وزن اما حجمی دانست.



شکل ۱- اثر درصد پلی استایرن بر روی چسبندگی داخلی



شکل ۲- تأثیر مقدار پلی استایرن بر روی مقاومت خمسي

رزین ملامین فرمالدهید با نسبت ۴۰ به ۶۰ ملامین نسبت به اوره با ۰/۴۵ مگاپاسکال بیشترین مقاومت چسبندگی داخلی و رزین اوره فرمالدهید با ۰/۲۷ مگاپاسکال کمترین را دارا بودند. این افزایش مقاومت چسبندگی داخلی ارتباط مستقیم با ساختار رزین ملامین فرمالدهید دارد که به علت دارا بودن گروه آمین پیوند محکم تری نسبت به اوره فرمالدهید ایجاد کرده است. میانگین داده‌های موجود در جدول ۳ نشان می‌دهد، چسب ملامین فرمالدهید تأثیر مثبتی بر مقاومت خمسي و مدول الاستیسیته ندارد. آزمون قدرت نگهداری پیج تسان می‌دهد که بیشترین مقدار این مقاومت مربوط به نسبت ۶۰ به ۴۰ اختلاط ملامین فرمالدهید با اوره فرمالدهید است. میانگین داده‌ها نشان می‌دهد که کمترین میزان واکشیدگی ضخامت و جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب مربوط به تخته‌های حاصل از چسب ملامین اوره فرمالدهید با نسبت ۴۰ به ۶۰ اوره نسبت به ملامین است.


با توجه به شکل ۱ بیشترین مقاومت چسبندگی داخلی معادل ۰/۴۱ مگاپاسکال مربوط به تخته‌هایی است که در آنها از ۱ درصد پلی استایرن منبسط شده استفاده گردید و کمترین میزان چسبندگی داخلی برابر ۰/۳۵ مگاپاسکال) و مختص تخته‌هایی است که از ۵٪ پلی استایرن منبسط شده در آن استفاده شده است.

مطابق با آنچه که پیش‌بینی می‌شد، مقاومت خمسي نمونه‌ها با افزایش مقدار پلی استایرن منبسط شده از خود بهبود نشان داد. دلیل آن را می‌توان افزایش دانسیته لایه میانی این نمونه‌ها با توجه به افزایش مقدار پلیمر منبسط شده و همچنین پرسدن فضاهای خالی ناشی از


میانگین داده‌های حاصل از اندازه‌گیری تغییرات میزان واکشیدگی ضخامت در مقادیر متفاوت درصد پلیاستایرن نشان داد با اضافه شدن پلیاستایرن، واکشیدگی ضخامت کم شده است، به نحوی که کمترین واکشیدگی ضخامت (در زمان ۲ ساعت $7/54$ درصد و در زمان ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب $8/42$ درصد) مربوط به تخته خرد چوب حاوی 5% آب پلیاستایرن است. در شکل‌های ۴ و ۵ اثر درصد پلیاستایرن بر روی جذب آب بعد از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب قابل مشاهده است.

کمترین میزان جذب آب بعد از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب به ترتیب $72/33$ و $82/92$ درصد مربوط به تخته ساخته شده با ۵ درصد پلیاستایرن منبسطشده است و بیشترین میزان جذب آب بعد از ۲ و ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب به ترتیب $78/83$ و $93/20$ درصد و متعلق به تخته ساخته شده با ۱ درصد پلیاستایرن منبسط شده است. با توجه به آب‌گریز بودن پلیمر منبسطشده پلیاستایرن این تخته‌ها نسبت به تخته‌های مرسوم جذب آب کمتری از خود نشان می‌دهند و با افزایش مقدار پلیاستایرن، خرد چوب‌ها بیشتر در محاصره آن قرار گرفته و دسترسی چوب به آب را به حداقل می‌رساند.


با توجه به شکل ۳ افزایش درصد پلیمر پلیاستایرن منبسط شده باعث افزایش مقدار مدول الاستیسیته شده است، تخته‌های حاصل از 5% پلیاستایرن نسبت به تخته‌های حاصل از دو سطح دیگر پلیاستایرن منبسط شده مدول الاستیسیته بیشتری ($615/98$ مگاپاسکال) دارند. اگرچه پلیاستایرن منبسط شده بسیار سبک است اما افزایش مقدار آن در بافت تخته از ۱ به ۵ درصد، افزایش جرم را به دنبال داشته که این خود به بهبود مدول الاستیسیته کمک کرده است.



شکل ۳- اثر درصد پلیاستایرن بر روی مدول الاستیسیته



شکل ۵- اثر درصد پلیاستایرن بر روی جذب آب بعد از ۲۴ ساعت غوطه‌وری در آب



شکل ۴- اثر درصد پلیاستایرن بر روی جذب آب بعد از ۲ ساعت غوطه‌وری در آب

جدول ۴- میانگین مقاومت‌های تخته در شرایط مختلف درصد پلی‌استایرن و نوع چسب

درصد پلی‌استایرن	نوع چسب	جسبندگی داخلی (MPa)	مقواومت خمشی (MPa)	مدول الاستیسیته (MPa)	قدرت نگهداری پیچ (MPa)	و اکشیدگی ضخامت ۲h	جذب آب ۲h	۲h	۲h	۲h	۲h	۲h	
	UF	۰/۲۹	۶/۲۰	۹۹۴/۵۶	۴۹/۴۹	۸/۶۳	۷/۵۸	۷/۲۰	۸/۴۲	۸۸/۴۲			
۱	MF40%,UF60%	۰/۴۷	۵/۱۵	۳۰۷/۶۲	۴۸/۹۶	۸/۳۲	۷/۷۲	۸۵/۹۰	۹۷/۵۴				
	MF20%,UF80%	۰/۴۷	۴/۷۴	۳۶۶/۱۳	۴۵/۸۰	۹/۵۹	۸/۶۲	۸۰/۴۰	۹۳/۶۴				
	UF	۰/۲۹	۶/۰۹	۹۹۸/۸۳	۴۳/۰۹	۷/۹۹	۷/۲۱	۶۸/۸۸	۸۹/۰۸				
۳	MF40%,UF60%	۰/۴۳	۶/۰۵	۳۱۵/۹۳	۵۳/۸۵	۷/۹۸	۷/۸۷	۷۷/۷۱	۸۸/۰۱				
	MF20%,UF80%	۰/۳۷	۵/۰۱	۳۵۹/۲۶	۵۰/۴۷	۹/۹۹	۸/۹۰	۸۱/۹۴	۹۱/۶۵				
	UF	۰/۲۱	۶/۴۰	۱۰۷۵/۹۴	۴۰/۳۱	۷/۶۶	۶/۸۰	۶۹/۹۴	۸۵/۱۳				
۵	MF40%,UF60%	۰/۴۴	۵/۴۸	۳۶۴/۲۴	۵۰/۸۹	۷/۲۶	۶/۵۸	۷۴/۰۳	۸۲/۷۱				
	MF20%,UF80%	۰/۳۹	۵/۴۳	۴۰۷/۷۷	۴۷/۰۹	۹/۲۶	۱۰/۳۲	۷۳/۰۳	۸۰/۹۰				

منبسط شده و افزودن ملامین فرمالدھید به اوره فرمالدھید بهترین چسبندگی داخلی را داشت. کمترین مقدار چسبندگی داخلی ۰/۲۱ مگاپاسکال مربوط به تخته با رزین اوره فرمالدھید و میزان ۵ درصد پلی‌استایرن بوده است. در جدول ۵ مقدار مقاومت‌های فیزیکی و مکانیکی تخته‌های مختلف برای مقایسه مقاومت‌ها مشخص شده است.

جدول ۴ میانگین مقاومت‌های فیزیکی و مکانیکی تخته در شرایط مختلف درصد پلی‌استایرن و نوع چسب را نشان می‌دهد.

با توجه به نتایج تدوین شده در جدول فوق مشخص می‌شود که تأثیر متقابل دو عامل مقدار پلی‌استایرن و نوع چسب در شرایط بکارگیری ۱ درصد پلی‌استایرن

جدول ۵- میانگین خصوصیات مقاومتی تخته‌های مختلف

نمونه	نمونه با پلی‌استایرن	نمونه بدون پلی‌استایرن	نمونه بازار	استاندارد								
نام	چسبندگی داخلی (MPa)	مقواومت خمشی (MPa)	مقواومت سیسته (MPa)	قدرت نگهداری پیچ (N/mm)	واکشیدگی ضخامت	۲h	۲h	۲h	۲h			
						۲h	۲h	۲h	۲h			
						۵/۵۸	۵۲/۸	۱۰۷۵/۹۴	۶/۴۰	۰/۴۷	۶/۴۱	۵/۵۸
						۱۲/۲۱	۶۲/۴۸	۲۹۸۳	۱۶/۹۴	۰/۲۷	۱۶/۵۶	۱۲/۲۱
						۱۲/۷۹	۶۱/۵۲	۲۱۷۴	۱۴/۳۱	۰/۲۵	۱۸/۱۱	۱۲/۷۹
						۹*	۴۴***	۱۸۵۰*	۱۱*	۰/۲۵*	۱۵*	۹*

استاندارد: *ASTM 1037**. EN

(جدول ۵)، نشان داد که میزان مقاومت چسبندگی داخلی تخته‌ایی که از پلیمر پلی‌استایرن منبسط شده در لایه میانی آنها استفاده شده در مقایسه با تخته‌های بدون پلی‌استایرن

آزمون تخته‌های تولید شده در آزمایشگاه با ضخامت ۲۵ میلی‌متر بدون پلی‌استایرن منبسط شده و آزمون مقاومت تخته‌های موجود در بازار با این ضخامت برای مقایسه نتایج

ملامین فرمالدهید از انواع رزین‌های آمینوپلاست شکننده است، درنتیجه باعث کاهش مقاومت خمشی تخته خواهد شد و اتصالات ایجاد شده توسط این رزین تحت بارگذاری استاتیک خیلی سریع‌تر از رزین اوره‌فرمالدهید از هم گستته خواهد شد. حضور درصد بیشتر پلیمر به دلیل کاهش فضای خالی در تخته و کمتر شدن خلل و فرج موجود در لایه میانی تخته و جبران ضعف حکایت از وجود فضای خالی در لایه میانی تخته دارد که مربوط به ذرات درشت‌تر خرد چوب در این لایه می‌شود و باعث بهبود مقاومت خمشی خواهد شد. علاوه بر این با اضافه شدن مقدار پلیاستایرن در لایه میانی احتمال چسبندگی خود گرانول‌های پلیاستایرن به یکدیگر بیشتر می‌شود و این به معنی داشتن لایه‌های نازک اما کوتاه پلیاستایرنی در لابه‌لای خرد چوبی است که موجب بالا رفتن دانسیته پلیاستایرن فشرده شده تحت فشار پرس در این محل‌ها می‌شود. از طرف دیگر به‌طورکلی پذیرفته شده که خصوصیات مکانیکی فوم‌های پلیاستایرنی بشدت با افزایش دانسیته بهبود پیدا می‌کند. اگرچه رفتار ورق‌های پلیاستایرنی همانند سایر مواد مرکب نیست (Ulrich, 1993). اما نمونه‌های با ۵٪ پلیاستایرن به علت فشردگی بیشتر و افزایش دانسیته لایه میانی، بالاترین مدول الاستیسیته را از خود نشان دادند. به‌طورکلی با افزایش دانسیته پانل، مدول الاستیسیته به شکل خطی افزایش پیدا می‌کند (Wu, 1998) and suchland, 1998. همچنین افزودن ملامین فرمالدهید و درصد بیشتر پلیاستایرن منبسط‌شده اثر مشتبی بر کاهش میزان واکنشیدگی ضخامت و جذب آب تخته‌ها می‌گذارد. لازم به تذکر این مطلب است که میزان ماده چوبی به‌کاررفته در تخته بر میزان جذب آب تخته اثر معنی‌داری دارد، به‌طوری‌که با افزایش مقدار ماده چوبی جذب آب افزایش می‌یابد (Kargarfard *et al.*, 2006). پلیاستایرن از مشتقات ساختار شبکه‌ای و محکمی را به وجود می‌آورد و این امر باعث می‌شود که رزین نامبرده در مقابل شرایط جوی نسبت به رزین اوره‌فرمالدهید مقاومت بیش از حدی داشته باشد. رزین ملامین فرمالدهید تنها در آب داغ حل می‌شود، در صورتی که رزین اوره‌فرمالدهید قابلیت اتحال در آب سرد

منبسط‌شده و سبک‌سازی نشده بیشتر بوده، اما مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته در تخته‌های سبک‌سازی شده کاهش یافته است.

بحث

حضور ماده‌ای متفاوت در ترکیب لایه میانی تخته باعث می‌شود خواص مقاومتی تخته به دلیل عملکرد متفاوت این ماده پلیمری جدید با چسب تغییر یابد. به‌طورکلی تسایج حاصل از اندازه‌گیری مقاومت تخته‌ها به‌ویژه چسبندگی داخلی نشان داد که بکارگیری پلیاستایرن منبسط‌شده همراه با رزین‌های آمینوپلاستیک امکان‌پذیر است. میانگین داده‌های حاصل از آزمون‌های مختلف مشخص نمود که بهترین چسب معرفی شده برای محصول نهایی برای تخته تولید شده با توجه به کاربردهایی که برای آن در نظر گرفته شده است، ملامین اوره‌فرمالدهید با بیشترین نسبت ملامین به اوره به‌کاررفته خواهد بود. علاوه بر اینکه نتیجه مطلوب چسبندگی داخلی، سازگاری هرچه بیشتر مواد اولیه موجود در لایه میانی تخته را نشان می‌دهد، مقدار این مقاومت بر سایر خصوصیات فیزیکی تخته خرد چوب نیز اثر می‌گذارد. تسایج حکایت از این دارد که افزودن ملامین فرمالدهید با نسبت‌های متفاوت به چسب اوره‌فرمالدهید باعث بهبود میزان مقاومت چسبندگی داخلی تخته می‌گردد و مقاومت تخته‌ها را به بیشتر از حد استاندارد مورد نظر خواهد رساند. بهبود چسبندگی رزین ملامین فرمالدهید نسبت به اوره‌فرمالدهید به دلیل ساختار رزین ملامین فرمالدهید بوده که به علت دارا بودن گروه‌های آمینی پیوند محکم‌تری نسبت به اوره‌فرمالدهید ایجاد کرده‌اند (Jahan Latibari, 2007). علاوه بر این مطابق با آنچه از بررسی خواص چسبندگی چسب تولید شده از ضایعات پلیاستایرن به دست آمد، قدرت کششی چسب با افزودن Issam *et al.*, 2009

البته بهترین مقاومت خمشی مربوط به تخته حاصل از ۵ درصد پلیاستایرن منبسط‌شده و چسب اوره‌فرمالدهید خالص است. با توجه به اینکه چسب ملامین فرمالدهید سختی و مقاومت به ساییدگی را افزایش می‌دهد (Mirshkraei, 1994)، درنتیجه بر خواص خمشی و مدول الاستیسیته تخته تأثیر مشتبی نخواهد داشت. رزین

- Doost Hoseini, K. 2005. Production and Application Technology of wooden pressed plates. Tehran University Press. Vol. 2. (In Persian)
- Eslah, f., Enayati, A., Faezipour, M. and Tajvidi, M. 2011. Investigation the Effect of Increasing Board Density and Amount of UF Resin on Particleboard Properties. *Journal of Wood and Paper*. 2:1-10.
- Faezipour, M., Fathy, L., and Bahmani, M. 2010. Effect of UF and MUF resins on the practical properties of particleboard produced from rice straw and aspen particles. *Iranian Journal of Wood and Paper Science Research* Vol. 25 No. (2)
- Jahan Latibari, A. 2005. Science and technology of adhesion for lignocellulosic substances. *Islamic Azad University Karaj Press*.Pp:348
- Hiziroglu, S., Jarusombuti, S., Fuengrivate, V., Bauchongkol, P., Soontonbura, W. and Darapak, T. 2005. Properties of bamboo- rice straw- eucalyptus composite panels. *Forest Prod. J.* 55(12): 221-225.
- Issam, A. M., Poh B. T., Abdul Khalil H. P. S. and Lee W. C. 2009. Adhesion Properties of Adhesive Prepared from waste Polystyrene. *J Polym Environ.* 17:165-169
- Kargarfard, A., Nourbakhsh A, and Golbabaei F. 2006. Investigation on utilization of cotton stalk in particleboard production. *Iranian Journal of Wood and Paper Science Research* Vol. 21 No.(2)
- Mirshokraei, s. 1994. Chemistry and technology of wood (translation). *Payam Noor University of Tehran*. Pages 350
- Omidvar, A. 2009. Wood – polymer composite. *Gorgan university of Agricultural Scinces and Natural Resources*. 127 P.
- Pizzi,A,1998. Low addition of melamine salts for improved UF adhesives water resistance, *Holzforeschung, Springer-Verlag*. P:86.
- Ulrich H. 1993. Introduction to Industrial Polymers, 2ed, New York: Hanser, PP: 61-62
- Vinson, J. 1999. The behavior of sandwich structures of isotropic and composite materials. *Technomic publishing co*. In.lancoster, pa.
- Wu, O and Suchland, O. 1997. Effect of moisture on the flexural properties of commercial oriented strand panels. *Wood and Fiber Science* 29: 47-57
- Zanetti, M., and A.Pizzi. 2003. Low addition of melamine salts for improved melamine-ureaformaldehyde adhesive water resistance. *Journal of applied polymer science*, 88: 287-292.

را نیز دارد (Faezipour *et al.*, 2010). بنابراین دلیل عدمه بهبود خواص فیزیکی را می‌توان به پیوندهای قویتر رزین ملامین فرمالدهید نسبت به اورهفرمالدهید تعمیم داد. با توجه به اینکه محصول جدید دارای وزنی حدود ۳۰ درصد کمتر از تخته‌های مرسومی است که در حال حاضر تولید و عرضه می‌شود، طبعاً این کاهش دانسیته بر روی برخی از ویژگی‌های مکانیکی تخته اثر نامطلوب دارد. در حال حاضر و در مرحله نخست این پروژه، این باعث می‌شود که این محصول برای کاربردهای ویژه‌ای که کمتر متتحمل بار می‌شوند، معرفی گردد. دیوارهای جداکننده، اجزای داخلی ساختمان با هدف تزیین و صفحه رویی میزها از این قبیل بشمار می‌آیند؛ اما خصوصیت پیچ‌خوری این محصول باعث می‌شود که نسبت به پانل‌های ساندویچی، حفره‌دار و لانه زنیبوری برای برخی دیگر از کاربری‌ها مناسب تشخیص داده شود. افزایش استحکام لایه میانی با افزودن بر میزان اتصالات بین ذرات چوب و گرانول‌های پلی‌استایرن منبسط‌شده کاهش مقاومت‌های خمشی و مدول الاستیسیته ناشی از کم شدن دانسیته را جبران می‌کند. انتخاب درست چسب و یا درصد اختلاط آنها بخشی از این جبران خواهد بود. مطمئناً استفاده از سازگارکننده‌های جدید برای افزایش قدرت چسبندگی نیاز به گسترش دامنه تحقیق در خصوص چسب‌هایی با ویژگی‌های جدید که مناسب پلیمرهای منبسط‌شده است، دارد.

منابع مورد استفاده

- Allen, HG. 1969. Analysis and design of structural sandwich panels. Pergamon, Oxford.
- Colak, S., G. Colakoglu., I. Aydin., H. Kalayycioglu. 2007. Effects of steaming process on some properties of Eucalyptus particleboard bonded with UF and MUF adhesives. *Building and environment*, 42: 304-309...

The effect of the urea formaldehyde/ melamine formaldehyde ratio on the properties of lightweight particleboard made from expanded polystyrene

S. Mir^{1*}, S. R. Farrokhpayam² and M. Nazerian²

1*- Corresponding author, M.Sc. Applicant., Dept. of Wood and Paper Science and Technology, University of Zabol, Iran
Email:samane_mir@yahoo.com\

2-Assistant Prof, Dept. of Wood and Paper Science and Technology, University of Zabol, Iran

Received: March, 2013

Accepted: Nov., 2014

Abstract

In this study the possibility of using different ratios of urea formaldehyde and melamine formaldehyde for manufacture lightweight particleboard using expanded polystyrene (EPS) was investigated. Experimental panels were made at 30 percent lighter than common particleboard with 25 millimeters thickness and industrial made wood particles. Urea formaldehyde and melamine formaldehyde with two ratios of melamine to urea, 40 to 60 and 20 to 80 were selected as adhesive. Analysis of results using averages of the physical and mechanical properties was used to find the best combination of EPS and resins. Amino plastics adhesives showed good compatibility with expanded polystyrene. As reducing the weight of the panel was the most important target in this work, internal bonding (IB) test was done. Results from the physical and internal bonding tests revealed that characteristics of the lightweight panels made with urea and melamine formaldehyde were consistent with the defined applications in this study. Furthermore, using melamine urea formaldehyde as adhesive imposed positive effects on IB and the highest IB was for the panel made with this resin and minimum EPS content. In comparison with common panels, this new panel with maximum melamine content and hydrophobic EPS showed better results on IB and physical properties.

Keywords: Lightweight particleboard, expanded polystyrene, adhesive type, physical and mechanical properties.